AKUAFIS

WON5013N

Lasur Exteriores Roble

MONOCOMPONENTE FONDO-ACABADO COLOREADO EXTERIOR DECORACIÓN PISTOLA-ROBOT B/AGUA

Tipo de Producto

Fondo Acabado monocomponente traslúcido color 03.

Principales Propiedades

Protección exterior y decoración de la madera.

Para su correcto mantenimiento:

Limpieza: limpiar con agua y detergente neutro (jabón o sustancias líquidas libres de alcohol y amoniaco).

Mantenimiento: En función de su orientación geográfica, cada 2 o 4 años limpiar la superficie y rebarnizar con la misma serie WON.

Características Físico Químicas

Parámetro	Valor	Tolerancia
% No C.O.V.	99.00	±1%
Densidad (g/cm3)	1.07	±5%
Viscosidad	250 ISO 6	±5%

Componentes y/o Disolventes

Diluir, en caso necesario, entre un 5% y un 10% máximo con agua.

Con mayor dilución, la emulsión se rompe y el producto se pierde.

Sin nuestra responsabilidad ni garantía, dependiendo el buen resultado de cada uno de nuestros productos de varios factores de aplicación no sometidos a nuestro control

P.O. Box 1081 - 26080 LOGROÑO LA RIOJA (Spain) - +34 945 62 22 25 - kupsa04@kupsa.es

www.kupsa.es

AKUAFIS

WON5013N

Lasur Exteriores Roble

MONOCOMPONENTE FONDO-ACABADO COLOREADO EXTERIOR DECORACIÓN PISTOLA-ROBOT B/AGUA

Sistemas de Aplicación

Aerografía

Brocha o rodillo manual.

Tanto en vertical como en horizontal, el soporte debe estar lijado con grano 120-150 y seco, con un grado de humedad inferior al 18-20%

Rendimiento	120	gr/m	2

Campos de Empleo y Sectores de Aplicación

Recubrimientos exteriores

Indicado para todo tipo de maderas empleadas en carpintería de armar (vigas) o de taller (marcos, puertas, ventanas, mobiliario de jardinería, etc…).

Sistemas de Secado

Sistema	Indicado
Ambiente	Si
Presurizado	Si
I.R.	No

Sin nuestra responsabilidad ni garantía, dependiendo el buen resultado de cada uno de nuestros productos de varios factores de aplicación no sometidos a nuestro control

P.O. Box 1081 - 26080 LOGROÑO LA RIOJA (Spain) - +34 945 62 22 25 - kupsa04@kupsa.es

www.kupsa.es

Evitar cambios bruscos de temperatura.

El aumento de temperatura debe ser gradual y posteriormente dejar enfriar hasta temperatura ambiente para un posterior apilado.

Sobrebarnizado :

A partir de 8 horas como mínimo a un máximo de 24 horas.

Realizar un ligero climado con Scotch-brite. No usar lijas abrasivas.

Almacenamiento y Envases disponibles

Para comprobar las medidas técnicas de almacenamiento del producto, sus condiciones y posibles incompatibilidades, obsérvese las indicaciones descritas en la sección 7.2 de la Ficha de Datos de Seguridad. El producto debe de almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejado de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

Las capacidades disponibles son :
1 Kg/l , 5 Kg/l

Sin nuestra responsabilidad ni garantía, dependiendo el buen resultado de cada uno de nuestros productos de varios factores de aplicación no sometidos a nuestro control

P.O. Box 1081 - 26080 LOGROÑO LA RIOJA (Spain) - +34 945 62 22 25 - kupsa04@kupsa.es

www.kupsa.es

AKUAFIS

WON5013N

Lasur Exteriores Roble

MONOCOMPONENTE FONDO-ACABADO COLOREADO EXTERIOR DECORACIÓN PISTOLA-ROBOT B/AGUA

Observaciones

¡Esta ficha técnica tiene únicamente propósitos informativos! La información aquí prevista cumple con los últimos estándares y está basada en años de experiencia en la fabricación de nuestros productos. Sin embargo, la información aquí contenida no es vinculante. Por favor, sigue las recomendaciones indicadas en la correspondiente ficha de seguridad del producto y las indicaciones de precaución en las etiquetas. Nos reservamos el derecho de añadir o eliminar información y de realizar modificaciones en la información de esta fichas técnica, en cualquier momento sin ninguna notificación previa.

Sin nuestra responsabilidad ni garantía, dependiendo el buen resultado de cada uno de nuestros productos de varios factores de aplicación no sometidos a nuestro control

P.O. Box 1081 - 26080 LOGROÑO LA RIOJA (Spain) - +34 945 62 22 25 - kupsa04@kupsa.es

www.kupsa.es