AKUAGRUN

WQW6810K

Exotica Lasur Castaño

1C IMPRIMACIÓN COLOREADA EXTERIOR B/AGUA

Tipo de Producto

Impregnante protector coloreado. CASTAÑO

Principales Propiedades

Características Físico Químicas

Parámetro	Valor	Tolerancia
% No C.O.V. RD 227/2006	95.00	±1%
Densidad (g/cm3)	1.07	±5%
Viscosidad	26 ISO 3	±5%

Componentes y/o Disolventes

Producto base agua.

Sistemas de Aplicación

Brocha, flow-coating e inmersión. Las características del producto provocan un goteo debido a su baja viscosidad, necesaria para una mayor penetración.

En maderas y carpinterías tratadas solamente con impregnante y sin acabado, la madera queda protegida de la radiación solar, no así de inclemencias del tiempo que provoquen daños físicos como el granizo. Recomendamos aplicar acabado transparente para una durabilidad mayor del sistema.

Sin nuestra responsabilidad ni garantía, dependiendo el buen resultado de cada uno de nuestros productos de varios factores de aplicación no sometidos a nuestro control

P.O. Box 1081 - 26080 LOGROÑO LA RIOJA (Spain) - +34 945 62 22 25 - kupsa04@kupsa.es

www.kupsa.es

AKUAGRUN

WQW6810K

Exotica Lasur Castaño

1C IMPRIMACIÓN COLOREADA EXTERIOR B/AGUA

Campos de Empleo y Sectores de Aplicación

Carpintería exterior, tanto puertas, ventanas, mobiliario de jardinería, vigas…

Recomendado para todo tipo de maderas, especialmente aquellas maderas más duras, tropicales, grasientas, tipo iroko, elondo, roble etc.

Sistemas de Secado

Sistema	Indicado
Ambiente	No
Presurizado	No
I.R.	No

Aire (ambiente) y Aire Caliente (túnel). Evitar cambios bruscos de temperatura. El aumento de temperatura debe ser gradual y posteriormente dejar enfriar hasta temperatura ambiente para un posterior apilado.

Almacenamiento y Envases disponibles

Para comprobar las medidas técnicas de almacenamiento del producto, sus condiciones y posibles incompatibilidades, obsérvese las indicaciones descritas en la sección 7.2 de la Ficha de Datos de Seguridad. El producto debe de almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejado de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

Las capacidades disponibles son :
1 Kg/l , 10 Kg/L

Sin nuestra responsabilidad ni garantía, dependiendo el buen resultado de cada uno de nuestros productos de varios factores de aplicación no sometidos a nuestro control

P.O. Box 1081 - 26080 LOGROÑO LA RIOJA (Spain) - +34 945 62 22 25 - kupsa04@kupsa.es

www.kupsa.es

AKUAGRUN

WQW6810K

Exotica Lasur Castaño

1C IMPRIMACIÓN COLOREADA EXTERIOR B/AGUA

Observaciones

¡Esta ficha técnica tiene únicamente propósitos informativos! La información aquí prevista cumple con los últimos estándares y está basada en años de experiencia en la fabricación de nuestros productos. Sin embargo, la información aquí contenida no es vinculante. Por favor, sigue las recomendaciones indicadas en la correspondiente ficha de seguridad del producto y las indicaciones de precaución en las etiquetas. Nos reservamos el derecho de añadir o eliminar información y de realizar modificaciones en la información de esta fichas técnica, en cualquier momento sin ninguna notificación previa.

Sin nuestra responsabilidad ni garantía, dependiendo el buen resultado de cada uno de nuestros productos de varios factores de aplicación no sometidos a nuestro control

P.O. Box 1081 - 26080 LOGROÑO LA RIOJA (Spain) - +34 945 62 22 25 - kupsa04@kupsa.es

www.kupsa.es