Ficha Técnica - Technical Data Sheet

Línea Madera

AKUAFIS

WHK3038K

Largavida Tix Mate

1C ACABADO TRANSPARENTE EXTERIOR B/AGUA

Tipo de Producto

Acabado Monocomponente Transparente Mate para exterior, tanto en vertical como en horizontal.

Protege la madera de la radiación U.V. del sol, gracias a los filtros que le aporta el óxido de hierro.

Principales Propiedades

Muy buen aspecto, Alta cubrición, Gran elasticidad, Buen estirado en la aplicación, Poro cerrado, Buena Tixotropía, Transparente

Excelente aplicabilidad tanto brocha con pistola. Excelente resistencia exterior. Excelente reparación. No perjudica la clasificación D-s2-d0 propia de la madera.

Características Físico Químicas

Parámetro	Valor	Tolerancia
% No C.O.V. RD 227/2006	99.00	±1%
Brillo	15	±5%
Densidad (g/cm3)	1.12	±5%
Viscosidad	33 F8	±5%

Componentes y/o Disolventes

5%-10%

Diluir con agua, en caso necesario, entre un 5% y un 10% máximo.

Sin nuestra responsabilidad ni garantía, dependiendo el buen resultado de cada uno de nuestros productos de varios factores de aplicación no sometidos a nuestro control

P.O. Box 1081 - 26080 LOGROÑO LA RIOJA (Spain) - +34 945 62 22 25 - kupsa04@kupsa.es

www.kupsa.es

Sistemas de Aplicación

Aerografía , Equipo Airmix , Equipo Airless

Equipo airmix, equipo airless y brocha.

El soporte debe estar lijado y seco. Se prepara con AKUAGRUN Serie Exótica Lasur Impregnante WQT1801K o sus series coloreadas.

Campos de Empleo y Sectores de Aplicación

Recubrimientos exteriores

Indicado para todo tipo de maderas empleadas en carpintería de armar o de taller.

Sistemas de Secado

Sistema	Indicado
Ambiente	Si
Presurizado	Si
I.R.	No

Evitar cambios bruscos de temperatura. El aumento de temperatura debe ser gradual, dejar enfriar hasta temperatura ambiente para posterior apilado. Realizar un ligero climado con un scot.

Sin nuestra responsabilidad ni garantía, dependiendo el buen resultado de cada uno de nuestros productos de varios factores de aplicación no sometidos a nuestro control

P.O. Box 1081 - 26080 LOGROÑO LA RIOJA (Spain) - +34 945 62 22 25 - kupsa04@kupsa.es

www.kupsa.es

Almacenamiento y Envases disponibles

Para comprobar las medidas técnicas de almacenamiento del producto, sus condiciones y posibles incompatibilidades, obsérvese las indicaciones descritas en la sección 7.2 de la Ficha de Datos de Seguridad. El producto debe de almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejado de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

Las capacidades disponibles son :
1 Kg/l , 10 Kg/L

Observaciones

¡Esta ficha técnica tiene únicamente propósitos informativos! La información aquí prevista cumple con los últimos estándares y está basada en años de experiencia en la fabricación de nuestros productos. Sin embargo, la información aquí contenida no es vinculante. Por favor, sigue las recomendaciones indicadas en la correspondiente ficha de seguridad del producto y las indicaciones de precaución en las etiquetas. Nos reservamos el derecho de añadir o eliminar información y de realizar modificaciones en la información de esta fichas técnica, en cualquier momento sin ninguna notificación previa.

Sin nuestra responsabilidad ni garantía, dependiendo el buen resultado de cada uno de nuestros productos de varios factores de aplicación no sometidos a nuestro control

P.O. Box 1081 - 26080 LOGROÑO LA RIOJA (Spain) - +34 945 62 22 25 - kupsa04@kupsa.es

www.kupsa.es